

## 各機関の水セメント比（W/C）の適用範囲

書 跡 名	出 展 元	下限範囲	上限範囲	摘 要	記載ページ	
地盤改良マニュアル	セメント協会	60	100	スラリー系	おおむね	P-113
		80	100		一般的	P-114
		75	100	噴射攪拌系		P-114
深層混合処理工法 設計・施工マニュアル	土木研究センター	80	120		P- 60	
軟弱地盤の固化処理 システム	固化処理工法研究会		100		P- 22	
深層混合処理工法 技術マニュアル	沿岸技術研究センター	60	100	一般的	P-110	
		60	70	大型船対象工事		
		60	100	小型船対象工事		
パワーブレンダー工法 技術資料	パワーブレンダー工法協会	100	300	一般的	P-28	
		80		最低範囲		
CMS 中圧噴射システム	MITS 工法協会	80	300		P-22	
QSJ 中圧噴射システム		100	300		P-52	